



TEKNISKT DATABLAD

KEIM INNOTOP®-GROB

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Innotop-Grob är en bruksfärdig, slammande solsilikatfärg för inomhusbruk enligt DIN EN 13 300 (uppfyller också kraven enligt DIN 18363 avsnitt 2.4.1.).

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Innotop-Grob kan användas till slammande eller svagt kornig grundmålning av alla normala ytor på innerväggar- och innertak.

Lämpar sig inte för täcksikt.

Lämpar sig inte för:

träunderlag; lackerade ytor; underlag med saltutslag

3. PRODUKTEGENSKAPER

- låg förbrukning
- mycket god täckförmåga
- ofarlig för hälsan
- låg ytspänning
- låg miljöpåverkan
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- mycket genomsläpplig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från lösningsmedel
- fri från mjukgörare
- fri från konserveringsmedel

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,4 - 1,8 g/cm³
- Organiskt innehåll: < 5 %
- pH-värde: ca. 11

KLASSIFICERING:

- Klassificering enligt: DIN EN 13300
- Klassificering enligt VOB: Silikatfärg enligt DIN 18363 punkt 2.4.1
- Vattenångdiffusion (V-värde): > 2000 g/(m² · d)
- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek (sd-värde): < 0,01 m

KULÖRER:

vit

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt, fast, torrt, rent och fritt från damm och fett. Målning med Innotop-Grob krav som regel ingen förbehandling.

Om det kommer sidoljus på ytan är det viktigt att förarbeta den noga med hjälp av lämpliga verktyg och omsorgsfullhet. På underlag med mycket olika sugförmåga, och vid svåra sidoljusförhållande – speciellt på gipsplattor och ytor med gipsfläckspacklingar – kan en mellanliggande beläggning med KEIM Gel-Primer vara fördelaktig

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

FÖRBEREDELSE AV MATERIALET:

Rör om KEIM Innotop-Grob noga före applicering.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,15 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Innotop-Grob kan blandas med KEIM Innotop med godtyckligt blandningsförhållande. KEIM Innotop-Grob kan strykas, rullas eller högtryckssprutas (munstycke: ≥ 443).

Grundstrykning: Applicera KEIM Innotop-Grob utspädd eller spädd med max. 10 % KEIM vatten.

Täckskikt: Applicera med utspädd KEIM Innotop.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
12,5	L	32	hink
5	L	70	hink
2,5	L	80	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tät förseglad. skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR


Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/a): 30 g/l.
Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.