



TEKNISKT DATABLAD

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Lignosil-Scudo är en färglös specialfärg i KEIM Lignosil-systemet för inom- och utomhusbruk. Genom sin speciella sammansättning förhindrar KEIM Lignosil-Scudo genomslag från färgande träämnen.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Lignosil-Scudo används som ett färglöst isolerande mellanskikt mellan det första och andra färgskiktet i KEIM Lignosil-system.

KEIM Lignosil-Scudo ska alltid täckas med KEIM Lignosil-färgprodukter!

Den noga avvägda sammansättningen garanterar optimal vidhäftning mot KEIM Lignosil-färgprodukter. Inomhus kan KEIM Lignosil-Scudo vid behov användas som grundfärg.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- säker isoleringsfunktion
- utmärkt vidhäftning
- vattenburen
- lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca 1,0 - 1,1 g/cm³

KULÖRER:

färglös

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara helt och torrt (träfukthalt under 18 %), rent, fritt från damm, lösa delar, olja och andra ämnen som verkar avskiljande. Hyvlat lärkträ ska slipas före grundning.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 8 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,1 L/m² för ett enstaka skikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

KEIM Lignosil-Scudo är främst avsedd att strykas som mellanskikt med pensel eller roller vid målning inom- eller utomhus. Färgen också appliceras genom högtrycksprutning KEIM Lignosil-Scudo appliceras oförtunnad och efter torkningen måste en KEIM Lignosil-färg appliceras som ett täckande skikt. Var uppmärksam på torktiderna!

TEKNISKT DATABLAD – KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

TORKTID:

Yttorr efter tidigast 0,5 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet) Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
5	L	96	plåthink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	behållaren ska vara tätt förseglad. svalt frostfritt skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 01 12

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/d): 130 g/l.


Den här produkten innehåller: 0 - 3 g/l VOC.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.