



TEKNISKT DATABLAD

KEIM MARANO®-PRO

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Marano-Pro är en allroundspackelmassa för alla vanligt förekommande underlag inomhus, både vid nybyggnation och renovering. KEIM Marano-Pro är bruksfärdig och primärt avsedd att appliceras för hand, men vid behov kan Marano-Pro också bearbetas maskinellt.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Marano-Pro är idealisk för helspackling av vägg- och takytor. KEIM Marano-Pro kan användas på mineraliska, organiska och blandade underlag. KEIM Marano-Pro ger möjlighet till en fin ytstruktur med mycket hög vithetsgrad och god ytbeständighet.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- allroundanvändning
- kann användas delvis och över hela ytan
- kan dras ut till noll
- hög slipbarhet
- hög fyllningskapacitet
- mycket hög vithetsgrad
- homogent ytutseende
- mineralisk
- lite lukt

MATERIALEGENSKAPER:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Densitet: | ca 1,7 - 1,8 g/cm ³ |
| - Organiskt innehåll: | < 5 % |
| - pH-värde: | ca. 9 |
| - Max. kornstorlek: | 0,15 mm |
| - Maximal skiktjocklek: | 4 mm |

KULÖRER:

vit

4. ANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlagen ska vara torra, rena och fria från olja, fett och andra ytföroreningar. Betong- och putsunderlag ska vara helt torra och hårda. För betongunderlag får restfuktigheten inte överskrida 3 %.

ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C.

TEKNISKT DATABLAD – KEIM MARANO®-PRO

FÖRBRUKNING:

ca. 1,75 kg/m² vid en skiktjocklek på 1 mm.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

ANVÄNDNING:

Spackelmassan är bruksfärdig. Påför ett tunt skikt med bredspackel och se till att en maximal skiktjocklek på 4 mm inte överskrids. Djupare ställen ska förspacklas. Den torra ytan kan slipas med fint sandpapper (kornstorlek minst 120). Vid sprutning ska lämplig utrustning användas, t.ex. en kraftfull kolvpump för högtryckssprutning (t.ex. Graco Mark 7 eller högre) (munstycke ≥ 545 , utan filter) eller snäckpump.

EFTERBEHANDLING:

OBS:

Vi rekommenderar att ytan som ska spacklas grundas med t.ex. KEIM Special-Fixativ när den har slipats och allt damm har avlägsnats.

Spacklet måste täckas med en lämplig inomhusfärg, t.ex. KEIM Innostar, KEIM eller KEIM Innotop.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 9 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
18	kg	33	hink

6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svält frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 08 02 99

8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten .


Den här produkten innehåller: - g/l VOC.

GIS-CODE:

9. ALLMÄN INFORMATION

Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med vatten.
Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.