



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM RESTAURO®-FIXATIV

1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Restauro-Fixativ ist ein anwendungsfertiges Verdünnungs- oder Grundiermittel auf Sol-Silikatbasis für KEIM Restauro-Lasur.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Restauro-Fixativ ist in Verbindung mit KEIM Restauro-Lasur besonders gut geeignet zur lasierenden Farbgestaltung von Sandsteinoberflächen, z. B. zur farblichen Angleichung von Ausbesserungen an die Originalsteinsubstanz.

Die zu behandelnden Oberflächen müssen porös (saugfähig) sein.

KEIM Restauro-Fixativ ist mit KEIM Restauro-Lasur in jedem Verhältnis mischbar; je nach gewünschtem Lasureffekt.

KEIM Restauro-Fixativ dient auch als Grundierungsmittel bzw. zur Vorfixierung.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- bruksfärdig
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- genomsläpplig
- helt UV-beständig

MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-värde: ca. 11

FÄRGSKUGGOR:

färglös

4. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester. Stark saugende oder sandende Untergründe erfordern eine farblose Vorfixierung mit unverdünntem KEIM Restauro-Fixativ.

ANVÄNDNING:

Im Außenbereich ist wegen der Anforderung an die Wetterbeständigkeit ein zweimaliger Lasuranstrich erforderlich. Wird eine besonders transparente Wirkung gewünscht, ist ein einmaliger Lasuranstrich möglich, wenn eine farblose Vorfixierung mit KEIM Restauro-Fixativ vorgenommen wird.

Grundanstrich:

Der Lasurgrundanstrich mit KEIM Restauro-Lasur soll im allgemeinen stark verdünnt mit der Bürste aufgebracht werden. Verdünnungsverhältnis: 1:1 bis 1:20 mit KEIM Restauro-Fixativ.

Schlussanstrich:

Der LasurSchlussanstrich kann mit unverdünnter KEIM Restauro-Lasur oder je nach gewünschtem Lasureffekt, verdünnt mit KEIM Restauro-Fixativ, aufgebracht werden.

Zusätzlicher Feuchteschutz: Besonders bei dünnschichtigen Lasuranstrichen können zusätzliche Feuchteschutzmaßnahmen an stark wasserbelasteten Flächen oder zum Schutz von feuchtigkeitsempfindlichen Baustoffen notwendig sein. In solchen Fällen

TECHNISCHES MERKBLATT – KEIM RESTAURO®-FIXATIV

wird eine hydrophobierende Grundierung mit KEIM Silangrund und als Verdünnungsmittel für die KEIM Restauro-Lasur KEIM Spezial-Fixativ empfohlen.

TORKTID:

Kan målas över efter tidigast 12 timmar (vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet). Vid högre relativ luftfuktighet, skiktjocklekar och/eller lägre temperaturer fördröjs torkningen i motsvarande utsträckning.

Hinweis:

Eine Nachbehandlung mit einem Hydrophobierungsmittel ist bei KEIM Restauro-Lasur nicht erforderlich.

FÖRBRUKNING:

ca. 0,2 l/m² som grundskikt.

ca. 0,1 - 0,2 l/m² för en tvåmaligen Lasuranstrich

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

5. FÖRPACKNING

Gebindeinhalt	Mengeneinheit	Anzahl auf Palette	Gebindetyp
20	l	24	dunk
5	l	96	dunk

6. LAGER

max. Lagerzeit	Lagerungsbedingungen
12 månader	behållaren ska vara tät förseglad. svalt frostfritt skyddad mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

EC WASTE CODE:

Avfallsnyckel: 06 02 99

8. SÄKERHETSANVISNINGAR


Se Säkerhetsdatabladet.

9. ALLMÄN INFORMATION

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.