



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM SECCOPOR® -GROSSO

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

---

Specialputs med utmärkta fukttransporterande egenskaper och mycket bra fuktreglering. Normalputsbruk enligt DIN EN 998-1. Fabriksblandat, kalkcementbaserat torrbruk med mineraliska och speciella porbildande tillsatser. Motsvarar murbruksklass CS II (murbruksgrupp P II enligt DIN V 18550). Bindemedlet som används i KEIM Seccopor-Grosso har hög sulfatbeständighet.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

KEIM Seccopor-Grosso används till reparation och snabb torkning av fuktbelastade väggar inom- och utomhus. Särskilt lämpligt för fuktiga källare, t.ex. efter översvämningsskador. Idealiskt för historiska byggnader, äldre byggnader och liknande samt för fuktreglering i fuktiga utrymmen för att förebygga mögelangrepp. KEIM Seccopor-Grosso kan användas på underlag med låg salthalt (enligt WTA-databladet "Renoveringsputssystem"). Om saltbelastningen är okänd rekommenderas en saltanalys.

KEIM Seccopor-Grosso kan också användas utomhus. KEIM Seccopor-Grosso är inte lämpligt för socklar.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- hög skiktjocklek möjlig
- unikt torkbeteende tack vare specifik porgeometri
- obegränsad transport av kapillärvatten (icke hydrofoberad)
- brandegenskaper: icke brandfarlig (A1)

### MATERIALEGENSKAPER:

- Rådensitet färskt bruk: ca. 1,45 kg/dm<sup>3</sup>
- Max. kornstorlek: 2,0 mm

### KLASSIFICERING:

- Typ av bruk: GP
- Tryckhållfasthetskategori: CS II 1,5 -5,0 N/mm<sup>2</sup>
- Provningsstandard tryckhållfasthet  
DIN EN 1015-11: DIN EN 1015-11
- Bindningsstyrka:  $\geq 0,08$  N/mm<sup>2</sup>
- Brottbild bindningsstyrka: A,B,C
- Provningsstandard bindningsstyrka  
din EN 1015-12: DIN EN 1015-12
- Vattenabsorption klass: W0
- Provningsstandard vattenabsorption  
DIN EN 1015-18: DIN EN 1015-18
- Porositet:  $\geq 40$  %
- Motståndskoefficient för  
vattenångdiffusion ( $\mu$ -värde):  $\leq 11$

### KULÖRER:

grå

## 4. ANVISNINGAR

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara starkt, torrt, rent, helt och fritt från vidhäftningshämmande rester och får inte vara för sugande. Knacka bort gammal skadad puts och sprött murbruk upp till 80 cm över den synliga skadelinjen in till det bärande murverket. Avlägsna omedelbart byggavfall från platsen. Sopa bort murbruk med en stålborste och torka av eventuella skiljelager. Om underlaget är starkt sugande, eller om omgivningsförhållandena är mycket varma, krävs förvätning.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara  $\geq 5$  °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

### MATERIALBEREDNING / BLANDNING & APPLICERING:

Blanda KEIM Seccopor-Grosso med ca 5,0 - 6,0 L rent vatten per påse med eldriven omrörare till en fast strukturell konsistens utan klumpar. Låt sedan stelna en kort stund. Blanda inte redan stelnat material med vatten. Applicering kan utföras manuellt, med genomströmningsblandare eller putsbruksmaskin. Blanda i ca 1 - 2 minuter om motordriven omrörare används. Vid maskinell applicering bör en efterblandare (t.ex. Rotomix från PFT) användas. Starta putsmaskinen med hög vattentillförsel och minska den sedan långsamt.

Bearbetningstid: Direkt efter blandning, bearbeta inom 30 minuter. Blanda inte redan stelnat material på nytt.

### FÖRBRUKNING:

ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup> per mm

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

### SKIKTSUPPBYGGNAD:

Putstjocklek på minst 20 mm för svagt saltbelastade underlag (se gällande WTA-datablad "Reoveringsputssystem") och minst 10 mm vid saltfri applicering för fuktighetsreglering. Putstjockleken för enskilda skikt får inte överstiga 22 mm. Större ojämnheter jämnas ut med hjälp av ett första skikt KEIM Seccopor-Grosso. Efter uppruggning kan ytterligare skikt appliceras dagen efter. Om kraven på sprickfrihet är höga ska den normala torktiden (1 dag/mm) hållas.

### YTPUTS:

Vid användning av KEIM Seccopor-Grosso som överputs kan ytan fyllas med en svampbräda när erforderlig stabilitet uppnåtts.

### ÅTGÄRDER:

KEIM Seccopor-Grosso ska skyddas mot snabb uttorkning på grund av exponering mot sol eller vind samt vid behov hållas fuktig.

### STANDTIDER:

Minst 1 dag per mm putstjocklek (beroende på temperatur och relativ fuktighet).

Torktiden gäller inte för beläggning av KEIM Seccopor-Grosso med KEIM Seccopor-Grosso.

I sådana fall kan nästa putsskikt appliceras dagen efter, under förutsättning att det inte finns några särskilda krav på sprickfrihet.

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör verktyg, maskiner och blandare med vatten omedelbart efter användning. I härdat tillstånd är endast mekanisk borttagning möjlig.

## 5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
25	kg	36	säck

### 6. LAGER

---

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	torrt

### 7. BORTSKAFFANDE

---

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 17 01 01

### 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

---

Se Säkerhetsdatabladet.

GIS-CODE:

### 9. ALLMÄN INFORMATION

---

På grund av putsets torkningsegenskaper kan saltutfällningar uppstå på putsets yta om underlaget är saltbelastat. Dessa utfällningar kan vid behov borstas bort. För att garantera effektiv torkning inomhus måste lokalen vara väl ventilerad.

Strykningen kan bara göras på saltfria och härdade ytor. Vänta alltid i minst 14 dagar före strykning. För inomhusbruk rekommenderas målning med KEIM Ecosil-ME. För utomhusbruk lämpar sig KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat och KEIM Granital. Tjocka sinterskikt ska avlägsnas med lämpliga metoder före applicering.

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

### 10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR

---



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.