



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

---

KEIM Soldalit-Fixativ, en silikatbaserad produkt för grundning och förtunning till KEIM Soldalitsystem. Bindemedelssammansättning är av kiselsol och kalievattenglas.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

---

KEIM Soldalit-Fixativ används som förtunning för KEIM Soldalit-ME, -Soldalit och -Soldalit-Grov. Vid användning av KEIM Contact-Plus med efterföljande KEIM Soldalitbehandling kan KEIM Contact-Plus vid behov även förtunnas med KEIM Soldalit-Fixativ. KEIM Soldalit-Fixativ kan dessutom användas vid grundning av starkt sugande underlag eller delar av områden som t.ex lagningar

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

---

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- genomsläpplig
- mikroporös
- helt UV-beständig
- mycket väderbeständig
- brandegenskaper: icke brandfarlig
- fri från lösningsmedel
- fri från mjukgörare
- lite lukt

### MATERIALEGENSKAPER:

- Densitet: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Organiskt innehåll: ≤ 5 %
- pH-värde: ca. 11

### KULÖRER:

mjölk-/blåaktig

## 4. ANVISNINGAR

---

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget ska vara torrt, helt, rent och dammfritt. Lösa delar av gamla beläggningar ska avlägsnas mekaniskt eller med högtrycksvattenstråle. Defekta områden ska fyllas och strukturen matchas med lämpligt reparationsmaterial. Eventuella sinterskikt på ny puts ska avlägsnas med KEIM Fluat-10 enligt instruktionerna. Nya putsområden (reparationer) ska som regel förbehandlas med KEIM Fluat-10 enligt specifikationerna i det tekniska databladet. Starkt sugande ytor grundas med KEIM Soldalit-Fixativ.

### ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Omgivnings- och underlagstemperaturen under applicering och torkning ska vara ≥ 5 °C. Applicera inte i direkt solljus eller på solvarma underlag. Skydda ytor från direkt solljus, vind och regn under och efter applicering.

## TEKNISKT DATABLAD – KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

### FÖRBRUKNING:

ca. 0,15 L/m<sup>2</sup> som grundskikt.

Materialförbrukningsvärdena är riktvärden för släta underlag. Exakta förbrukningsvärden måste fastställas genom applicering på provområden.

### ANVÄNDNING:

För grundning påföres KEIM Soldalit-Fixativ oförtunnat.

För förtunning vid grundstrykning:tillsätts som regel upp till ca 5 % KEIM Soldalit-Fixativ vid grundning:med KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grov eller KEIM Contact-Plus.

För förtunning vid starkt sugande underlag:blandas KEIM Soldalit-Fixativ i grundbehandlingen med KEIM Soldalit®, KEIM Soldalit-Grov eller KEIM Contact Plus, beroende av underlagets sug, upp till max 10 % (upp till max 2,5 liter/25 kg färg).

### RENGÖRING AV VERKTYG:

Rengör omedelbart med vatten.

## 5. FÖRPACKNING

Innehållsmängd	Enhet	Förpackningar på pall	Förpackningstyp
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

## 6. LAGER

Hållbarhet	Förvaring
12 månader	svalt frostfritt behållaren ska vara tätt förseglad.

Produktrester från brutna förpackningar ska hällas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

## 7. BORTSKAFFANDE

För information om bortskaffande, se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avfallsnyckel: 06 02 99

## 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet. EU-gränsvärde för den här produkten (Kat. A/h): 30 g/l.

Den här produkten innehåller: 0 - 1 g/l VOC.

GIS-CODE:

### 9. ALLMÄN INFORMATION

---

OBS:

Materialrester från öppnade behållare bör dekanteras till motsvarande mindre behållare för att hålla luftinnehållet i skopan så lågt som möjligt.

Täck ytor som inte ska behandlas, särskilt glas, kakel och natursten. Stänk på kringliggande ytor eller trafikerade områden ska omedelbart sköljas av med rikligt med vatten.

Blandning med produkter som inte ingår i systemet, eller andra främmande tillsatser, är inte tillåten.

### 10. CERTIFIKAT OCH KVALITETSSTÄMPLAR

---



Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.