



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM ATHENIT<sup>®</sup>-FINO

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Athenit-fino är ett bruksfärdigt, universellt användbart kalkspackel baserat på ren, minst tre år lagrad målarkalk och fin kalksand.

## 1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Athenit-fino kan användas inomhus för helpackling eller för reparation av småskador.

Oljehaltiga underlag lämpar sig inte för övermålning med KEIM Athenitprodukter.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

KEIM Athenit-fino är ett äkta kalkspackel utan syntetiska bindemedelstillsatser. KEIM Athenit-fino kan appliceras både slätt och strukturerat och är speciellt lätt att arbeta med.

- Universellt användbar
- Inga syntetiska bindemedel
- Inga lösningsmedel
- Spänningsfattig
- Icke brännbart
- Hög ångdiffusionsförmåga
- Miljövänlig
- Enkel att arbeta med

### Materialspecifikationer:

- Densitet: ca 1,91 g/cm<sup>3</sup>
- Ångdiffusionsmotstånd:  $S_d = 0,02m$
- Max kornstorlek 0,5mm

### Sammansättning

Vatten, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, kalksand, naturliga kolhydrater, cellulosa.

### Färgton:

Kan brytas med KEIM Athenit-coloranti upp till 10 % eller med KEIM dekorfärgpulver upp till 3 %.

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlag:

Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt, vätbart, rent samt damm- och fettfritt.

På släta och/eller icke-mineraliska underlag samt blandade underlag rekommenderas en grundmålning med KEIM Athenit-fondo eller KEIM Contact-Plus.

### Behandling:

Rör om KEIM Athenit-fino ordentligt med omröraren späd eventuellt med lite vatten eller KEIM kalksintervatten till önskad konsistens. Fukta eventuellt underlaget vid behov. Stryk på ett ca 2 mm tjockt lager med spackelspaden och strukturera resp. släta ut efter 30 till 90 minuter med svamp, borste, svampbräda eller metallspackelspade (maximal skiktjocklek 4 mm). För att få en finare yta kan den applicerade, men fortfarande fuktiga KEIM Athenit-fino strykas över med KEIM Athenit-liscio.

### Bearbetningsförhållanden:

Omgivningsluft- och underlagstemperatur >5 °C.

### Förbruk:

ca 2 kg/m<sup>2</sup> vid 2 mm skiktjocklek. Den angivna förbrukningen är ett riktvärde. Exakta förbrukningsvärden kan man bara få genom att applicera på en testyta på objektet.

Verktögsrengöring:

Rengörs med vatten.

## 5. LEVERANSFORM

Dunk 24kg.

## 6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 10 13 99.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.



### 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på

ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

#### Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

