



TEKNISKT DATABLAD

KEIM ATHENIT[®]-LISCIO

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Athenit- liscio är ett bruksfärdigt kalkfinspackel baserat på ren kalk, minst 3 år lagrad släkt kalk och hög vitt grekiskt marmormjöl utan syntetiska bindemedelstillsatser.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Athenit- liscio kan användas inomhus för helspackling eller för reparation av småskador till max 1 mm djup. Oljehaltiga underlag lämpar sig inte för övermålning med KEIM Athenit[®]-produkter.

3. PRODUKTEGENSKAPER

KEIM Athenit- liscio är en fin kalkspackelmasa utan syntetiska bindemedelstillsatser.

- Inga syntetiska bindemedel
- Inga lösningsmedel
- Utan vegetabiliska hartser
- Icke gulnande
- Spänningsfattig
- Icke brännbar
- Hög ångdiffusionsförmåga
- Miljövänlig

Materialspecifikationer:

- Densitet: ca 1,80 g/cm³
- Ångdiffusionsmotstånd: $S_d < 0,02\text{m}$
- Max kornstorlek: 0,1mm

Sammansättning:

Vatten, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, naturliga kolhydrater, cellulosa, cellulosa, tvål, olja.

Färgton:

vit
Kan brytas med KEIM Athenit-coloranti upp till 10 % eller med KEIM dekorfärgpulver upp till 3 %.

4. INSTRUKTIONER:

Underlag:

Underlag måste vara bärkraftig, rent samt damm-

Och fettfritt. Som förbehandling av underlaget lämpar sig en strukturutjämnande grundspackling med KEIM Athenit-fino eller en grundstrykning med KEIM Athenit-fucente, -Forte eller -Fondo.

Behandling:

Fukta eventuellt underlaget vid behov. Applicera KEIM Athenit-liscio tunt med den rostfria spackelspaden (ca 0,5 mm) och dra slätt när det har härdat eller lägg på ett nytt skikt vått-i-vätt. Om så behövs kan detta skikt återigen dras slätt med spackelspaden när det har härdat. För starkt tryck vid avdragning med en metallspackelspade leder till metallnötning. Beroende på underlag och utrymmets luftfuktighet kan i vissa fall ett lätt glänsande kalksinterskikt bildas. Detta tillhör karaktären i äkta kalkfärger.

Bearbetningsförhållanden:

Omgivningslufts- och underlagstemperatur >5 °C.

Förbruk:

På ca 0,4 kg/m² vid 0,5 mm skiktjocklek. Den angivna förbrukningen är ett riktvärde. Exakta förbrukningsvärden kan man bara få genom applicering på en testyta på objektet.

Verktögsrengöring:

Rengörs med vatten efter var arbetsinsats.

5. LEVERANSFORM

Dunk 24kg.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 10 13 99.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.



8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Färgen har etsande egenskaper. Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

