



TEKNISKT DATABLAD

KEIM CONCRETAL[®]-HÄFTTILLSATS

1. PRODUKTBESKRIVNING

Vattenförtunnbar häfttillsats för cementbundet spackel.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tillsats till vattnet för KEIM Concretal-Finspackel vid framställning av uppslamning för porer och förbättrad vidhäftning.

3. INSTRUKTIONER

Förberedelse av underlag:

Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent från lösa partiklar, damm, olja och annat som kan motverka vidhäftning. Underlaget bör normalt ruggas upp med sandblästring.

Underlag ska förvattnas lätt efter behov, men får under inga omständigheter vara mättat med vatten.

Bearbetning:

Blandningsförhållande vid ca 20°C:

Slamning för utjämning av porer:
25 kg KEIM Concretal-Finspackel
4,5 l vatten
1,5 l KEIM Concretal-Specialhärdare

KEIM Concretal-Häfttillsats hälls i vattnet och rörs om. Blanda därefter i Concretal-Finspackel.

Appliceras med borste.

Arbetstemperatur:

från 8°C till 30°C i luft och underlag.

Förbruk:

Ca 60 ml/m² och mm slamning.

Beroende av underlags- & temperaturförhållanden, rekommenderas att göra ett påföringsprov på ytan.

Efterbearbetning:

Tidigast efter fem dagar vid 20°C.

Vid fullspackling eller skrapspackling av svåra underlag kan vidhäftningsförmågan förbättras för KEIM Concretal-Finspackel genom tillsats av KEIM Concretal-Häfttillsats.

Specialhärdare för bättre vidhäftning:

25 kg KEIM Concretal-Finspackel

3,5 l vatten

1 l KEIM Concretal-Häfttillsats (mixat med vatten)

Vid spackling i tunna lag samt vid skrapspackling rekommenderas i princip alltid tillsättning av KEIM Concretal-Häfttillsats.

5. LEVERANSFORM

Behållare 5 l.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befrävar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.



KEIM SCANDINAVIA A/S
Danmark, filial Sverige/ tel: 0771-742340