



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM CONTACT-PLUS-GROV

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Contact-Plus-Grov är en slammande grundbehandling för renovering på silikatbas med tillsatser i olika kornstorlekar och -former.

## 1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Contact-Plus-Grov används mellan hållbara, organiskt bundna gamla ytor och KEIM silikatfärger och/eller jämnar ut strukturojämnheter i underlaget och slamar till fina sprickor med en bredd på upp till 1 mm.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- Vidhäftningsbrygga mellan organiska gamla beläggningar och efterföljande målningar med KEIM silikatfärger.
- Jämnar ut krackeleringar upp till 1 mm bredd.
- Strukturutjämnande.
- Icke filmbildande.
- UV beständig.
- Ej brännbar.

## Materialspecifikationer

Densitet:	1,70 g/cm <sup>3</sup>
Ångdiffusionsmotstånd:	S <sub>d</sub> = 0,02 m
Max. kornstorlek:	1 mm
pH-värde:	ca. 11,4

## Färg:

Vit och infärgat mot KEIM Exklusiv (max 10%).

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlag:

Underlaget måste vara hållbart, torrt, rent samt damm- och fettfritt. Lösa partiklar från gamla organiska underlag samt smuts tas antingen bort mekaniskt eller med högtrycksspolning. Ytdefekter ska lagas med KEIM spackel eller KEIM Concretal-spackel. På ställen som ska spacklas ska det gamla underlaget tas bort helt och hållet.

### Användning:

Applicera KEIM Contact-Plus-Grov jämnt på icke-sugande underlag i princip oförtunnat med borsten med diagonala rörelser. På sugande underlag kan den om så behövs förtunnas med upp till 10 % (25 kg och 2,5 liter förtunning) KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ eller KEIM Concretal-Fixativ.

### Efterstrykning:

KEIM Contact-Plus-Grov måste alltid efterstrykas två gånger, t.ex. med KEIM Granital eller KEIM Concretalfärg.

### Mellanstrykning:

med oförtunnad Granital (max 2 l KEIM Special-Fixativ per 10 kg)

### Slutstrykning:

med KEIM Granital, oförtunnad.

KEIM Contact-Plus-Grov kan tonas upp till 10 % med KEIM Granital, KEIM Concretalfärg eller KEIM färgkoncentrat.

### Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på >5°C. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus, vind och regn under målningen och torktiden.

### Torktid:

Torktiden ska vara min. 12 timmar mellan alla behandlingar.

### Förbruk:

På blankt, icke sugande underlag för en slammålning: ca 0,5 kg KEIM Contact-Plus-Grov. På blankt, sugande underlag: ca 0,6 kg KEIM Contact-Plus-Grov.

Den angivna förbrukningen är ett riktvärde och beror på underlagets karaktär och arbetssätt. Exakta förbrukningsvärden kan man bara få genom applicering på en testyta på objektet.

### Verktögsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter användning.



### 5. LEVERANSFORM

Burk 5 och 25kg.

### 6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader. Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hällas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

### 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

### 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

#### Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

