



TEKNISKT DATABLAD

KEIM CONTACT-PLUS

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Contact-Plus är en silikatbaserad grundfärg efter DIN 18363.2.4.1 med tillsatser, glasfiber och mineraliska fyllnadsmedel i olika kornstorlekar och kornformer.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Contact-Plus används för att försluta krackele-ringar med en bredd upp till 0,5 mm, och för utjämning av strukturskillnader.

Med KEIM Contact-Plus förbehandlas gamla organiskt målade ytor för att ge vidhäftning till Keim silikatfärger. Denna renoveringsgrund används när de gamla organiskt bundna färgskikten ej kan avlägsnas pga miljöbelastningar eller för höga kostnader etc.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Förbinder gamla organiska underlag och med
- Förbinder gamla organiska underlag och efterföljande skikt av KEIM silikatfärg
- Jämnar ut krackeleringar upp till 0,5 mm bredd
- Strukturutjämnande
- Icke filmbildande
- Ej brännbar

Materialspecifikationer

Densitet:	1,69 g/cm ³
Ångdiffusionsmotstånd:	S _d = 0,02 m
Max. kornstorlek:	0,5 mm
pH-värde:	ca. 11,4

Färg:

Vit och infärgat mot KEIM Exclusive.

4. INSTRUKTIONER

Användning:

KEIM Contact-Plus kan i princip användas oförtunnad och påföres jämnt med pensel i diagonala strykningar.

KEIM Contact-Plus ska alltid målas över med 1 eller 2 färgskikt, t.ex. med KEIM Granital eller KEIM Concretal färg. Om en ljus färgnyans väljs, behövs i regel bara ett outspätt skikt slutfärg. Om en mörkare färgnyans väljs, ska KEIM Contact-Plus målas över 2 gånger, t.ex.:

Mellanstrykning: med oförtunnad Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ per. 10 kg)

Slutstrykning: med oförtunnad KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus kan tonas med KEIM Granital, KEIM Concretalfärg eller KEIM färgkoncentrat med en tillsats på upp till 10 %.

Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur på >5°C. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus, vind och regn under målningen och torktiden.

Torktid:

Torktiden ska vara min. 12 timmar mellan alla behandlingar.

Förbruk:

På en slät yta med icke sugande underlag per strykning: ca. 0,4 kg

De angivna förbrukningsvärdena är en vägledning och är beroende av underlagets sugförmåga och struktur. Tillfredsställande förbrukningsvärden kan endast beräknas vid provmålning på själva objektet.

Verktögsrengöring:

Rengöres med mycket vatten direkt efter användning.

5. LEVERANSFORM

Burk 5 och 25kg.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader. Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hållas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.



7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

