



TEKNISKT DATABLAD

KEIM DOLOMITSPACKEL

1. PRODUKTBESKRIVNING

Bruksfärdig, universellt användbar spackelmassa för inomhusbruk på mineralisk bas med vit dolomitmarmor som fyllnadsmaterial.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För KEIM dolomitspackel används till spackling av hela ytor, t.ex. på puts och betong, samt till reparation av defekter eller vid fogspackling av tapeter och byggplattor. Vid fogspackling på gipskartongplattor ska skyddsremsor av papper bäddas in. KEIM dolomitspackel kan användas på mineraliska, organiska och blandade underlag på vägg- och takytor.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Maximal fyllkraft
- Universellt användbar
- Används både på hela ytor eller delar
- Lätt att hantera
- Bearbetning för hand eller med maskin (airless-apparat)
- Utdragbar till noll
- Slipbar
- På mineralisk bas
- Färgton: vit

Materialspecifikationer enligt EN 998-1

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Skiktjocklek: | 0 - 4 mm |
| - Kornstorlek: | upp till 0,3 mm |
| - Spec.-vikt: | 1,8 g/cm ³ |
| - S _d -värde: | 0,02 m vid ca 1 mm |
| - pH-värde: | ca 9 |

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent. Avlägsna lager som inte är bärkraftiga. Vid betongunderlag får den max. restfuktigheten på 3 % inte överskridas.

Behandling:

Spackelmassan är bruksfärdig. Den påføres tunt med spackelspade.

Den maximala skiktjockleken på 4 mm får inte överskridas. Djupare ställen ska förspacklas. Vid inbäddning av väv påføres först första spackelskiktet (ca 2 mm). Tryck sedan in väven med spackelspaden eller med en torr roller och jämna sedan ut överflödigt spackel med spackelspaden. När det första skiktet har torkat påføres det andra skiktet med spackelspaden.

Torktid:

Torkningstiden beror på skiktjockleken, temperaturen och luftfuktigheten. Genomsnittlig torkningstid: 8–10 timmar.

Efterstryk:

KEIM Dolomitspackel kan målas över med alla KEIM silikatfärger för inomhusbruk.

Förbruk:

Ca 1,8 kg/m² vid ytspackling med skiktjocklek på 1 mm.

Arbetsförhållande:

Omgivningsluft och underlag får ej underskrida 5°C. Får inte användas i direkt solljus eller på solvärmda underlag. Vid tunna lager och för snabb torkning (t.ex. vid stark vind) ska den färdiga putsytan eftervätas en eller flera gånger.

Verktögsrengöring:

Med vatten snarast efter användning.

5. LEVERANSFORM

Burk 18kg.

6. FÖRVARING

Förvaras kallt men frostfritt. Öppnad förpackning kan lagras i ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.



8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Kalk Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik, trä osv.) bör skyddas väl. Stänk på bredvidliggande ytor eller transportytor löses upp med mycket vatten och avlägsnas omedelbart.

Sörj för kontinuerlig och god ventilation vid applicering och torkning. Skydda ögonen och huden mot stänk. Det är inte tillåtet att äta, dricka eller röka under arbetet! Förvaras oåtkomligt för barn.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM främtar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

