



TEKNISKT DATABLAD

KEIM INNOTOP[®]

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Innotop är en solsilikatfärg till inomhusbruk enl. DIN EN 13 300 (uppfyller också kraven för DIN 18363, avsnitt 2.4.1).

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Innotop är beräknad för alla vanliga underlag inomhus, såväl på väggar som i tak. KEIM Innotop passar för ny- och renoveringsmålning i bostads- och affärslokaler. Produkten är inte beräknad till underlag med saltutfällning, på lack eller trä.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Ekonomisk och dryg
- Homogen yta
- Hög täckningsgrad
- Diffusionsöppen
- Ej brännbar
- Mineraliskt matt
- Innehåller ej lösnings- eller mjukgörandemedel
- Ej sundhetsskadlig

Materialspecifikationer:

- Organisk andel: < 5 %
- Densitet: 1,45 g/cm³
- pH: ca 11
- Ångdiffusionsmotstånd: $S_d < 0.02 \text{ m}$

Klassifikation i henhold till DIN EN 13300

- Glansvärde vid 85°C: Helt matt
(enl. ISO 2813)
- Kornstorlek: Fin
(enl. EN 21524)
- Kontrast (täckförmåga): Klass 1
(sträckvidd 6m²/l) (enl. ISO 6504-3)
- Skrubbmotstånd: Klass 3
(enl. ISO 11998, svarar till tvättbar enl. DIN 53778)

Färgnyans:

Vit, och kulör enl. KEIM Exclusiv. Toning kan endast ske på fabrik.

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Underlaget ska vara torrt, rent damm- och fettfritt. Underlags- och lufttemperatur ska under arbete och torktid vara >5° C. Det krävs inga förbehandlingar för gipsspacklingar. Ytor som har snedbelysning bör ombesörjas ett gott förarbete med rätt verktyg KEIM Innotop kan penselmålas, rollas eller sprutas. Förtunning endast med vatten.

Grundning:

Förtunna 10 l KEIM Innotop med max 1 l rent vatten.

Slutmålning:

Oförtunnad KEIM Innotop.

Torktid:

Vid klimat ~ 20° C och 65 % relativ luftfuktighet skall det vara en torktid på ca 6h mellan strykningar.

Förbruk:

På slät yta är åtgången ca 125-150 ml KEIM Innotop/m² och strykning.

Verktögsrengöring:

Rengöres med vatten direkt efter användning.

Under arbetspauser förvaras verktyget i färgen eller i vatten.

5. LEVERANSFORM

Burk a´12,5 liter.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader. Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hållas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.



7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM främtar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

