



TEKNISKT DATABLAD

KEIM INOMHUSGRUND

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Inomhusgrund är en silikatbaserad grundfärg för användning inomhus.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Inomhusgrund användes som grundmålning för KEIM Ecosil®-ME. Utjämnar olika sugförmåga och mindre strukturskillnader i underlaget. Vid användning av KEIM Ecosil®-ME på organiska underlag skall KEIM Inomhusgrund användas som första behandling. KEIM Inomhusgrund ska inte användas på gipsputs, ytor med saltutfällningar, lack och trä.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Utjämnar mindre strukturskillnader
- Utjämnar underlags sugämne

Materialspecifikationer:

- Densitet: 1,45 g/cm³
- Ångdiffusionsmotstånd: $S_d < 0.03$ m

Färgnyans:

Vit.

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt. Lösa delar avlägsnas. Starkt sugande eller underlag som har dålig bindning förbehandlas med KEIM Special-Fixativ.

Användning:

KEIM Inomhusgrund påföres med pensel eller roller – företrädesvis oförtunnad – men kan dock förtunnas upp till 10% med KEIM Special-Fixativ. På gipsskivor och ytor med gipsspäckling påföres KEIM Inomhusgrund oförtunnad.

Förbruk:

Ca 0,2 liter/m² på slätt underlag, starkt beroende på underlagets struktur och arbetsutförande. Det rekommenderas att måla en provyta.

Torktid:

Torktid > 6 timmar mellan alla behandlingar.

Verktysrengöring:

Rengöres med vatten direkt efter användning. Under arbetspauser förvaras verktyget i färgen eller i vatten.

5. LEVERANSFORM

Burk om 5- och 15 liter.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader. Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hällas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska

behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

