



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM INTACT

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Intact är en universal slammande målning på silikatbas enl DIN 18 363, 2.4.1. för inomhusmålning.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Intact lämpar sig som utjämningsgrund eller som utjämningsstillsats till KEIM Ecosil-ME på olika underlag, t ex gamla underlag med krackeleringar och sprickor, underlag med reparationer eller strukturskillnader. KEIM Intact kan också användas, ifall det på släta ytor, t ex gipsskivor, önskas ett putsaktigt utseende. KEIM Intact och blandningar med KEIM Intact som tillsats kan användas som grundbehandling eller – vid två behandlingar – som grund och slutbehandling.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- Utjämnar olika underlag och är täckande på krackeleringar och sprickor
- Innehåller inget lösningsmedel eller konserveringsmedel
- Diffusionsöppen
- Icke brännbar
- Mineralisk-alkalisk, förhindrar uppkomst av mögel
- God vidhäftning
- Mineraliskt matt
- Brett användningsområde, kan blandas med KEIM Ecosil-ME

### Materialspecifikationer:

- Organisk andel: < 5 %
- Densitet: 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Ångdiffusionsmotstånd: S<sub>d</sub> < 0.02 m

### Färgnyans:

Vit, KEIM Intact kan färgas med KEIM färgkoncentrat eller vid blandning KEIM Ecosil-ME.

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlag:

Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt. Lösa delar avlägsnas. Starkt sugande eller underlag som

har dålig bindning förbehandlas med KEIM Special-Fixativ. Gamla målningar, eller rester av gamla målningar med tillräckligt god vidhäftning på underlaget, kan målas över med KEIM Intact. Vid gamla organiska målningar bör vidhäftning provas i förbindelse med den efterföljande KEIM-behandlingen. Limfärger borttages grundligt. Vid gamla underlag rekommenderas provmålning för att utröna, om tex tjära eller sot, slår igenom målningen.

Vid målning med kulörer på gipsskivor krävs en förbehandling med KEIM Inomhusgrund. Vid målning på gipskartong kan det uppstå missfärgningar på grund av lignin i kartongen, om gipsskivorna varit utsatta för sol, eller att de förvarats i fuktiga utrymmen en längre tid. Problemet med sådana missfärgningar kan avhjälpas genom att använda en mellanstrykning med KEIM Isolierweiss. Därefter utföres slutbehandling.

### Användning:

KEIM Intact kan målas med pensel, med roller eller sprutas. KEIM Intact kan blandas med KEIM Ecosil-ME i olika delar. Vid målning med roller rekommenderas en blandning av KEIM Intact/KEIM Ecosil-ME i förhållandet 1:1 till 1:2 volymenheter.

Denna blandning skapar dessutom de bästa underlagsförhållandena för efterföljande lasyrer på silikatbas. Ju mer Keim Intact ju större är materialets fyllnadsgrad.

Målning med pensel ger den bästa fyllnadsgraden. Vid användning av roller uppnås en mera strukturerad yta.

### Förbruk:

Ca 0,25 liter/m<sup>2</sup> som utblandad grundbehandling, starkt beroende på underlagets struktur och arbetsutförande. Det rekommenderas att måla en provyta. KEIM Intact kan eventuellt förtunnas med KEIM Special-Fixativ.



### **Torktid:**

Torktiden >12 timmar mellan alla behandlingar.

### **Verktysrengöring:**

Rengöres med vatten direkt efter användning.

Under arbetspauser förvaras verktyget i färgen eller i vatten.

## **5. LEVERANSFORM**

Burk om 5- och 15 liter.

## **6. FÖRVARING**

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader. Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hällas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

## **7. BORTSKAFFELSE**

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

## **8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR**

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

### **Bemärk vänligast säkerhetsdatablad**

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.