



TEKNISKT DATABLAD

KEIM MARANO-LIGHT

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Marano-Light är en bruksfärdig lättspackelmasa för väggar och tak inomhus. Optimerad för maskinell bearbetning och en mycket effektiv arbetsprocess. Utvalda lätta fyllnadsämnen ger goda bearbetningsegenskaper som underlättar arbetet.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Marano-Light kan användas på alla vanligt förekommande underlag inomhus. Tack vare produktens lättarbetade konsistens och den maskinella appliceringen med högt materialflöde, åstadkoms ytor av hög kvalitet på ett smidigt sätt (Q3/Q4). KEIM Marano-Light är idealisk för helpackling vid såväl nybyggnation som renovering.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- hög fyllförmåga
- optimerad för högt materialflöde
- mycket god slipbarhet
- mindre slipdamm
- kraftbesparande bearbetning tack vare ultralätt formel
- mineralisk bas (<5 % organisk andel)
- fyllnadsämne: vit dolomit och mikrokulor

Färgton:

Vit

Materialegenskaper:

- densitet: ca 1,05 g/cm³
- skiktjocklek: upp till max. 5 mm
- kornstorlek: upp till 0,15 mm

4. ANVISNINGAR

Förbehandling av underlaget:

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från olja, fett, damm och andra ytföroreningar. Betong- och putsunderlag

hårdade. På betongunderlag får den maximala restfuktigheten inte överskrida tre procent. Rester av andra material måste tas bort. Före behandling ska håligheter täppas igen och ojämnheter i ytskiktet spacklas.

Till gamla eller underlag med mindre sprickor, kan man använda en glasfiberfilt, tex (Kobau Armiera Anstrichlies) i den våta Marano-Light.

Ytor med >5 glans, skall behandlas med Keim inomhusgrund före applicering.

Applicering:

För att få bästa resultat vid Airless-sprutning bör professionell utrustning användas (t.ex. Graco Mark 7 och högre). Låt KEIM Marano-Light torka helt efter applicering. Den spacklade ytan kan slipas med ett fint sandpapper (minsta kornstorlek: 120).

Torktid:

Vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet kan KEIM Marano-Light i regel målas över efter 24 timmar. Vid högre relativ luftfuktighet och/eller lägre temperaturer fördröjs torktiden i motsvarande grad.

OBS!

Slangen måste ha en diameter på 3/8 eller 1/2 tum
Storlek munstycke: >525
Mottryck >150 bar

Beroende på temperatur kan munstyckenas storlek variera. En provsprutning rekommenderas. Filter på pistol och enhet ska tas bort! Avståndet till ytan ska vid sprutning vara ca 30 cm och pistolen ska hållas lodrätt mot ytan. Rör pistolen jämnt och parallellt med ytan vid applicering. Spruta först vågrätt och sedan korsvis.

Alla KEIMs inomhus färger kan användas. Det rekommenderas att man grundar med KEIM Inomhusgrund om målning ska ske med KEIM Ecosil-ME eller Mycal-Top



Materialåtgång:

Ca 1 l/m² vid 1 mm skiktjocklek. Angiven materialåtgång är ett riktvärde. Exakt åtgång beror på underlagets beskaffenhet samt appliceringsätt och kan bara fastställas genom provmåling av en yta.

Användningsförhållanden:

Arbeta inte med materialet i höga lufttemperaturer, starkt drag eller vid temperaturer under +5 °C (i luften och på väggen).

Verktysrengöring:

Rengör verktygen omedelbart med rent vatten vid avbrott i arbetet samt efter avslutat arbete.

Sprututrustning, följ sprutleverantörens rengöringsanvisningar.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra skriftliga och muntliga rekommendationer är endast att betrakta som en vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser från vår sida. Köparen och användaren måste därför med yrkesmässig noggrannhet själva försäkra sig om att våra produkter lämpar sig för avsett ändamål. Allmänna regler för byggnadsteknik måste följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner.

5. LEVERANSÄTT

PE-säck eller hink, båda med 15 l innehåll, 33 hinkar/pall resp. 40 säckar/pall.

6. FÖRVARING

KEIM Marano-Light kan förvaras i ca 12 månader i försluten behållare i svalt, men frostfri miljö. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. AVFALLSHANTERING

Avfallskod (EG) nr 08 04 10. Endast helt tömda förpackningar får lämnas in för återvinning.

8. SÄKERHETSINFORMATION

Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, keramik, natursten osv.) ska skyddas på lämpligt sätt. Stänk på intilliggande ytor eller transportytor ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögon och hud mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Beakta EG-säkerhetsdatablad.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44

Filial Sverige tel. 07 71 - 74 23 40

www.keim.se / kundservice@keim.se