



TEKNISKT DATABLAD

KEIM MARANO-PRO

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Marano-Pro är en allroundspackelmasa för alla vanligt förekommande underlag inomhus vid både nybyggnation och renovering. KEIM Marano-Pro är bruksfärdig och primärt avsedd för manuell applicering men kan vid behov även bearbetas maskinellt.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Marano-Pro är idealisk för helpackling av väggar och innertak och kan användas på såväl mineraliska, organiska som blandade underlag. KEIM Marano-Pro möjliggör en fin ytstruktur med mycket hög ljushet och god ytbeständighet.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- maximal fyllkraft
- universalanvändning
- fin ytstruktur
- helpackling eller spackling av delytor
- hög slipbarhet
- mineralisk bas (< 5 % org. andel)

Färgton:

Vit

Materialegenskaper:

- densitet: ca 1,75 g/cm³
- skiktjocklek upp till max. 4 mm
- kornstorlek: upp till 0,15 mm - pH-värde: ca 9
- SD-värde: ≤ 0,1 m

4. ANVISNINGAR

Förbehandling av underlaget:

Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent. Avlägsna lager som inte är bärkraftiga. På betongunderlag får den maximala restfuktigheten inte överskrida tre procent.

Före behandling ska håligheter täppas igen och ojämnheter i ytskiktet spacklas.

Ytor med >5 glans, skall behandlas med Keim inomhusgrund före applicering.

Applicering:

Spackelmassan är klar för användning och påförs tunt med spackelspade. Den maximala skiktjockleken på 4 mm får inte överskridas. Djupare ställen ska förspacklas. Den torra ytan kan slipas med ett fint sandpapper (minsta kornstorlek: 120). För sprutapplicering ska lämplig utrustning användas såsom en kraftfull Airless-kolvpump (t.ex. Graco Mark 7 och högre) eller snäckpump.

Torktid:

Torktiden beror på skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet. Genomsnittlig torktid: ca 9-12 timmar

OBS!

Den spacklade ytan skall slipas och avdammas ordentligt.

Alla KEIMs inomhus färger kan användas. Det rekommenderas att man grundar med KEIM Inomhusgrund om målning ska ske med KEIM Ecosil-ME eller Mycal-Top.

Materialåtgång:

Ca 1,75 kg/m² vid ytspackling med skiktjocklek på 1 mm. Angiven materialåtgång är ett riktvärde. Exakt åtgång beror på underlagets beskaffenhet samt applicerings sätt och kan bara fastställas genom provmålning av en yta.

Användningsförhållanden:

Arbeta inte med materialet i höga lufttemperaturer, starkt drag eller vid temperaturer under +5 °C (i luften och på väggen).

Verktögsrengöring:

Rengör verktygen omedelbart med rent vatten vid avbrott i arbetet samt efter avslutat arbete.

Sprututrustning, följ sprutleverantörens rengöringsanvisningar.



5. LEVERANSSÄTT

18 kg hink, 33 hinkar/pall.

6. FÖRVARING

Förvaras svalt men frostfritt. Öppnad förpackning kan lagras i ca 12 månader. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. AVFALLSHANTERING

Avfallskod (EG) nr 08 04 10. Endast helt tömda förpackningar får lämnas in för återvinning.

8. SÄKERHETSINFORMATION

Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, keramik, natursten osv.) ska skyddas på lämpligt sätt. Stänk på intilliggande ytor eller transportytor ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögon och hud mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Beakta EG-säkerhetsdatablad.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra skriftliga och muntliga rekommendationer är endast att betrakta som en vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser från vår sida. Köparen och användaren måste därför med yrkesmässig noggrannhet själva försäkra sig om att våra produkter lämpar sig för avsett ändamål. Allmänna regler för byggnadsteknik måste följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44

Filial Sverige tel. 07 71 - 74 23 40

www.keim.se / kundservice@keim.se