



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM MARANO-ROLL

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Marano-Roll är en bruksfärdig rullspackelmasa med hög fyllkraft för väggar och tak inomhus. Rollerapplicering och hög slipbarhet gör bearbetningen snabb, smidig och kraftbesparande.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Marano-Roll är idealisk för helspackling av väggar och innertak. KEIM Marano-Roll kan användas på alla vanligt förekommande underlag inomhus. KEIM Marano-Roll lämpar sig för effektiv spackling av stora ytor med roller på slata, ojämna eller grova väggytor, i synnerhet för helspackling av gipsskivor.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- tidsbesparande genom smidig applicering med roller
- kraftbesparande tack vare lättarbetad konsistens
- hög fyllkraft på grova ytor
- användbar till alla vägg-och takytor
- hög slipbarhet
- mineralisk bas (< 5 % org. andel)
- fyllnadsämne: vit dolomit och mikrokulor

### Färgton:

Ljusgrå

### Materialegenskaper:

- densitet: ca 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- skiktjocklek upp till max. 5 mm
- kornstorlek: upp till 0,35 mm - pH-värde: ca 9

## 4. ANVISNINGAR

### Förbehandling av underlaget:

Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och rent. Avlägsna lager som inte är bärkraftiga. På betongunderlag får den maximala restfuktigheten inte överskrida tre procent.

Rester av andra material måste tas bort. Före behandling ska håligheter täppas igen och ojämnheter i ytskiktet spacklas.

### Applicering:

Spackelmassan är klar för användning. Applicera spackelmassan med lämpligt rollerverktyg och bearbeta ytan direkt efteråt med spackelspade. Skiktjockleken får vara högst 5 mm. Djupare ställen ska förspacklas. Rollerverktyg med grov skumstruktur rekommenderas. Den torra ytan kan slipas med ett fint sandpapper (minsta kornstorlek: 120).

### Torktid:

Torktiden beror på skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet. Genomsnittlig torktid: ca 24 timmar.

### OBS!

Den spacklade ytan skall slipas och avdammas ordentligt.

Alla KEIMs inomhus färger kan användas. Det rekommenderas att man grundar med KEIM Inomhusgrund om målning ska ske med KEIM Ecosil-ME eller Mycal-Top.

### Materialåtgång:

Ca 1 l/m<sup>2</sup> vid ytspackling med skiktjocklek på 1 mm. Angiven materialåtgång är ett riktvärde. Exakt åtgång beror på underlagets beskaffenhet samt appliceringssätt och kan bara fastställas genom provmålning av en yta.

### Användningsförhållanden:

Arbeta inte med materialet i höga lufttemperaturer, starkt drag eller vid temperaturer under +5 °C (i luften och på väggen).

### Verktögsrengöring:

Rengör verktygen omedelbart med rent vatten vid avbrott i arbetet samt efter avslutat arbete.

## 5. LEVERANSFORM

15 l rektangulär hink, 30 hinkar/pall



### 6. FÖRVARING

Förvaras svalt men frostfritt. Öppnad förpackning kan lagras i ca 12 månader. Skyddas mot värme och direkt solljus.

### 7. AVFALLSHANTERING

Avfallskod (EG) nr 08 04 10. Endast helt tömda förpackningar får lämnas in för återvinning.

### 8. SÄKERHETSANVISNINGAR

Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, keramik, natursten osv.) ska skyddas på lämpligt sätt. Stänk på intilliggande ytor eller transportytor ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögon och hud mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Beakta EG-säkerhetsdatablad.

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra skriftliga och muntliga rekommendationer är endast att betrakta som en vägledning vid val av våra produkter och utgör inga bindande utfästelser från vår sida. Köparen och användaren måste därför med yrkesmässig noggrannhet själva försäkra sig om att våra produkter lämpar sig för avsett ändamål. Allmänna regler för byggnadsteknik måste följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som leder till förbättringar av produkten och dess användning. Denna version ersätter tidigare publicerade versioner.



**KEIM SCANDINAVIA A/S**

Gulddalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44

Filial Sverige tel. 07 71 - 74 23 40

[www.keim.se](http://www.keim.se) / [kundservice@keim.se](mailto:kundservice@keim.se)