



TEKNISKT DATABLAD

# KEIM OPTIL<sup>®</sup>-GROV

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

Bruksfärdigt KEIM Optil-Grov är en bruksklar slammande sol - silikatfärg för invändigt bruk enligt DIN EN 13 300 (uppfyller även kraven enligt DIN 18 363, 2.4.1).

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Optil-Grov kan utföra slammande eller strykas lätt strukturerat på alla vanliga innerväggar och tak. Särskilt lämpar sig KEIM Optil-Grov för speciella krav på kulörintensitet och utseende i representativ arkitektur och/eller svåra ljusförhållande. Olämplig för ytor med saltutslag, lackeringar, trä samt plasttapeter.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- intensiva och ljusäkta kulörer
- utmärkt täckförmåga
- dryg
- hög diffusionsförmåga
- oantändbar
- motverkar mögel
- spänningsfattig
- miljövänlig

### Materialspecifikationer

- Densitet:	ca 1,57g/cm <sup>3</sup>
- Organisk andel:	< 5%
- Diffusionsekvivalent luftskiktjocklek Motsvarar vattendiffusionsflödestäthet:	S <sub>d</sub> * <0,01 m V > 2000g/m <sup>2</sup> d

### Färgnyans

Enligt KEIM Palette Exclusiv, Avantgarde. Bemärk: Optil-Grov-seriens monokroma ton 9019 framställs med ett organiskt pigment, pigmenttypen har en god ljusäktighet. Kan ej fås i 1001, guld och 1002, silver. Endast toning med Optil tonfärg.

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlaget

Underlaget måste vara torrt och fritt från damm och smuts, samt ha bra sugförmåga. Lösa partiklar, smuts och gamla färglager med dålig vidhäftning måste tas bort. För gipsspacklade ytor krävs inget förarbete. Vid konstljus skall anpassad förberedelse av underlaget, lämpliga verktyg och extra noggrannhet vid appliceringen säkerställas.

KEIM Optil-Grov kan blandas med KEIM Optil i valfritt blandningsförhållande. KEIM Optil-Grov kan användas som grund- eller slutstrykning. KEIM Optil-Grov kan penselstrykas, rollas eller sprutmålas. Förtunning får endast ske med vatten.

### Grundning:

15 liter KEIM Optil-Grov förtunnas med max 1,5 liter rent vatten.

### Slutstrykning:

KEIM Optil eller KEIM Optil-Grov oförtunnad.

### Torktider:

Mellan strykningar krävs en torktid på minst 12 timmar.

### Förbruk:

På slätt underlag åtgår ca 0,15 liter KEIM Optil-Grov per m<sup>2</sup> och strykning. Åtgången är beroende av underlag och arbetssätt, faktisk förbrukning fastställs med provmålning på själva objektet.

### Verktysrengöring:

Med vatten

## 5. LEVERANSFORM

Burk 5- och 15 liter.

## 6. FÖRVARING

Förvaras torrt, kyligt, men frostfritt, hållbart i ca 12 månader. Skyddas mot värme och direkt solljus.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfallskod nr 08 01 12.

Endast helt tömda förpackningar ska lämnas in för återvinning.



## 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas.

Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn

### Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.