



TEKNISKT DATABLAD

# KEIM POROSAN<sup>®</sup>-TÄTNINGSMASSA

## 1. PRODUKTBEKRIVNING

KEIM Porosan-Tätningssmassa är en mineralisk slamning baserad på cement, fin sand och tätningsmedel.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Porosan-Tätningssmassa används för lodrät tätning av byggnader, både invändigt och utvändigt, på både gamla och nya byggnader, för skydd mot uppåtstigande fukt, pressande yt-, grund- och spillvatten.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- Kornstorlek: 0,1 till 0,7 mm
- Kan påföras med pensel eller spackelspade
- Klarar pressande vatten
- Frostbeständig
- Lätt att arbeta med
- God vidhäftningsförmåga

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlaget

Underlaget för KEIM Porosan-Tätningssmassa är KEIM Porosan-Trass-Cementputs, som skall vara ren och utan krackeleringar. Den yta som skall tätas skall vara fri från sprickor. Sprickor spacklas innan tätningsslamningen läggs på. Utstickande delar och kanter avrundas. Underlaget för vattnas grundligt och skall vara mättat med fukt.

### Behandling

Underlaget för vattnas ordentligt. KEIM Porosan-Tätningssmassa röres till en klumpfri, smidig slammassa och påföres två gånger. Första gången skall den strykas på. Andra lagret kan också påföras med stålslip. Det först påförda lagret skall vara härdat, dock inte genomtorrt. Nya lager skyddas mot extrem värmepåverkan, regn, frost och genomslag. Tätningssmassa som torkat är oanvändbart.

### Temperatur:

Arbeta inte vid mycket hög lufttemperatur och/eller kraftig vind. Arbeta inte vid temperaturer under 5°C (luft och underlag).

### Förbrukning:

Krav	Min tjocklek	kg/m <sup>2</sup>
Golv-/markfukt:	2 mm	ca 4,0
Icke-pressande yt- och spillvatten:	2,5 mm	ca 5,0
Pressande vatten:	3,5 mm	ca 7,0

### Användningsvillkor:

Luft- och underlagstemperatur >5°C. Bör ej påföras vid direkt solljus eller på av solljus uppvärmda underlag. Skydda den målade ytan mot direkt solljus och vind under torktid.

## 5. LEVERANSFORM

Säck 25kg. (pall: 40 x 25kg)

## 6. FÖRVARING

Torrt och skyddat. Bör normalt inte lagras mer än 9 månader.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfallskod nr 17 09 07.

Häll ej ut produkt i avloppet.

Eventuella rester härddas med vatten och kastas på godkänd plats.

## 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas.

Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

