



## TEKNISKT DATABLAD

# KEIM RESTAURO<sup>®</sup>-FIXATIV

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Restauro-Fixativ är ett användningsfärdigt förtunnings- och grundmedel på solsilikatbas för KEIM Restauro-Lasyr.

## 1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Restauro-Fixativ lämpar sig särskilt bra till laserande färgsättning med KEIM Restauro-Lasyr på sandstensytor, t.ex. för anpassning av kulören vid reparation av den ursprungliga stenen. De ytor som ska behandlas måste vara porösa (absorberande). KEIM Restauro-Fixativ och KEIM Restauro-Lasyr kan blandas i alla proportioner, beroende på önskad lasyreffekt. KEIM Restauro-Fixativ kan också användas för grundmålning resp. till förfixering.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

### Materialspecifikationer:

Densitet: 1,05 g/cm<sup>3</sup>

### Färgnyanser:

Färglös/klar.

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlag:

Det mineraliska underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt.

### Förfixering:

Starkt absorberande eller sandiga underlag måste förfixeras utan färg med utspädd KEIM Restauro-Fixativ.

### Lasymålning:

På grund av kraven på väderbeständighet krävs vid utomhusbruk att lasymålningen sker två gånger. Om man vill ha en speciellt transparent verkan kan man stryka en gång om man har gjort en färglös förfixering med KEIM Restauro-Fixativ.

### Grundmålning:

Grundmålning med KEIM Restauro-Lasyr ska appliceras förtunnat med en pensel. Förtunningsförhållande: 1:1 till 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ.

### Slutmålning:

Slutmålningen kan göras med oförtunnad KEIM Restauro-Lasyr eller, beroende på önskad lasyreffekt, förtunnad med KEIM Restauro-Fixativ.

### Förbruk:

#### Förfixering:

ca 0,2 l/m<sup>2</sup> KEIM Restauro-Fixativ

Vid lasymålning två gånger:

0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup> KEIM Restauro-Lasyr och 0,1–0,4 l/m<sup>2</sup> KEIM Restauro-Fixativ

De angivna förbrukningssiffrorna är riktvärden. Exakta värden kan man bara få genom att applicera på en provyta på objektet.

### Extra fuktskydd:

Speciellt vid tunnskiktig lasymålning kan extra fuktskyddsåtgärder komma att behövas på hårt vattenbelastade ytor eller som skydd på fuktigkänsliga byggmaterial. I sådana fall rekommenderas en hydrofoberande grundfärg med KEIM Silangrund och som förtunningsmedel till KEIM Restauro-Lasyr rekommenderas KEIM Special-Fixativ.

### Torktid:

Mellan förfixering och lasymålning är torktiden 12 timmar. Mellan lasymålning är torktiden 24 timmar.

### Obs!

En efterbehandling med hydrofoberingsmedel behövs inte vid KEIM Restauro-Lasyr.



### Verktögsrengöring:

Rengörs med vatten omedelbart efter användning.

### 5. LEVERANSFORM

Dunk om 5- och 20 liter.

### 6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

### 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 06 02 99.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

### 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

