



TEKNISKT DATABLAD

KEIM RESTAURO[®]-LASUR

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Restauro-Lasur är en bruksfärdig tunnskiktfsfärg på solsilikatbas, speciellt anpassad för lasyrmålning på natursten. KEIM Restauro-Lasur har vattenavvisande effekt och uppfyller kraven i DIN 18363, 2.4.1.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Restauro-Lasur lämpar sig särskilt bra till laserande färgsättning av sandstensytor, t.ex. till anpassning av kulören vid reparation av den ursprungliga stenen. KEIM Restauro-Lasur och KEIM Restauro-Fixativ kan blandas med varandra i alla proportioner, beroende på önskad lasyreffekt. På ytor med liten absorptionsförmåga ska förtunningsmedlet KEIM Special-Fixativ användas

3. PRODUKTEGENSKAPER

Materialspecifikationer:

- Densitet: 1,15 g/cm³
- Ångdiffusionsmotstånd: S_d = 0,01m

Färgton:

Enligt KEIM naturstenskarta och KEIM Palette exklusiv.

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Det mineraliska underlaget måste vara dammfritt och torrt. Gamla färglager som fäster dåligt måste tas bort.

Förfixering:

Starkt absorberande eller sandiga underlag måste förfixeras med en färglös utspädd KEIM Restauro-Fixativ.

Lasyrmålning:

På grund av kraven på väderbeständighet krävs vid utomhusbruk att lasyrmålningen görs två gånger. Om man vill ha en speciellt transparent verkan kan man stryka en gång om man har gjort en förfixering med KEIM Restauro-Fixativ.

Grundmålning:

Grundmålningen ska appliceras förtunnat, med en

pensel. Förtunningsförhållande: 1:1 till 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

Slutmålning:

Slutmålningen kan göras med oförtunnad KEIM Restauro-Lasur eller, beroende på önskad lasyreffekt, förtunnad med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

Förbruk:

Förfixering:

ca 0,2 l/m² KEIM Restauro-Fixativ

Vid lasyrmålning två gånger:

0,1 – 0,2 l/m² KEIM Restauro-Lasur och
0,1–0,4 l/m² KEIM Restauro-Fixativ

De angivna förbrukningsciffrorna är riktvärden. Exakta värden kan man bara få genom att applicera på en provyta på objektet.

Extra fuktskydd:

Speciellt vid tunnskiktig lasyrmålning kan extra fuktskyddsåtgärder komma att behövas på hårt vattenbelastade ytor eller som skydd på fuktigkänsliga byggmaterial. I sådana fall rekommenderas en hydrofoberande grundfärg med KEIM Silangrund och som förtunningsmedel KEIM Special-Fixativ.

Torktid:

Mellan förfixering och lasyrmålning är torktiden 12 timmar, mellan lasyrmålningarna är torktiden 24 timmar. Skulle en grundmålning med KEIM Silangrund komma ifråga ska lasyrmålningen ske efter ca 4 timmar.

Obs!

En efterbehandling med hydrofoberingsmedel behövs inte vid KEIM Restauro-Lasur.

Verktögsrengöring:

Rengörs med vatten efter var arbetsinsats.

5. LEVERANSFORM

Burk om 1-, 5- och 15 liter.



6. FÖRVARING

KEIM Restauro-Lasur kan i försluten förpackning lagras i 12 månader. Förvaras kallt, men frostfritt. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

