



TEKNISKT DATABLAD

KEIM SOLDALIT[®]-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Soldalit-Fixativ, en silikatbaserad produkt för grundning och förtunning till KEIM Soldalitsystem. Bindemedelssammansättning är av kiselol och kalievattenglas.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Soldalit-Fixativ används som förtunning för KEIM Soldalit-ME, -Soldalit och -Soldalit-Grov.

Vid användning av KEIM Contact-Plus med efterföljande KEIM Soldalitbehandling kan KEIM Contact-Plus vid behov även förtunnas med KEIM Soldalit-Fixativ.

KEIM Soldalit-Fixativ kan dessutom användas vid grundning av starkt sugande underlag eller delar av områden som t.ex lagningar.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Bindemedelssammansättning: Kiselol och kalievattenglas (=”solsilikat”)
- Silikatbaserat
- Väderbeständig
- UV-stabil
- Icke brännbart
- Ljusbeständiga pigment
- Diffusionsöppen, icke filmbildande, mikroporös
- Innehåller inga lösningsmedel eller mjukmedel

Materialspecifikationer:

- Densitet:	Ca. 1,3g/cm ³
- Organisk andel:	< 5%
- pH-värde:	Ca. 11

Färgnyanser:

Mjök-blåaktig.

Viktigt!

Blandning med främmande produkter rekommenderas ej. Detta gäller även för KEIM-produkter som inte ingår i KEIM Soldalitsystemet.

4. INSTRUKTIONER

Underlaget:

Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga, vara torrt, rent, damm- och fettfritt. Lösa delar av gamla färgskikt avlägsnas antingen mekaniskt eller med hjälp av högtrycksspolning. Defekta partier behandlas med lämpligt reparationsmaterial med samma struktur. Kalksinterskikt avlägsnas. Starkt sugande ytor grundas med KEIM Soldalit-Fixativ.

Behandling:

För grundning:

KEIM Soldalit-Fixativ påföres oförtunnat.

För förtunning vid grundstrykning:

Som regel tillsätts upp till ca 5 % KEIM Soldalit-Fixativ vid grundning:

KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grov eller KEIM Contact-Plus.

För förtunning vid starkt sugande underlag:

KEIM Soldalit-Fixativ blandas i grundbehandlingen med KEIM Soldalit[®], KEIM Soldalit-Grov eller KEIM Contact Plus, beroende av underlagets sug, upp till max 10 % (upp till max 2,5 liter/25 kg färg).

Luft- och underlagstemperatur på >5°C.

Förbruk:

För grundning ca. 0,1 – 0,2 liter/m² beroende av underlagets sugförmåga.

Verktysrengöring:

Rengöres med rent vatten direkt efter användning.

5. LEVERANSFORM

Dunk om 5 och 20 liter.



6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.

Viktigt! Produktrester från brutna förpackningar ska hållas över i mindre burkar för så lågt luftinnehåll i burken som möjligt.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 06 02 99.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

