



TEKNISKT DATABLAD

KEIM SPACKEL

1. PRODUKTBESKRIVNING

Bruksklar, silikatbaserad spackelmassa för mineraliska underlag inomhus och utomhus.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ytspackling (utjämning) av puts och betong som förberedelse för silikatfärg eller silikatputs. Inbäddning av väv för armering.

3. PRODUKTEGENSKAPER

Rent mineraliskt fyllnadsmedel, kaliumvattenglas, ren akrylatdispersion.

- Skiktjocklek: 0-3 mm
- Kornstorlek: 0-0,5 mm

Materialspecifikationer:

- Spec.vikt: 1,7-1,8g/ cm³
- S_d -värde: 0,08m, vid 0,5mm skiktlayer
- Vattenupptagningskoefficient: $v = 0,7 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$

Färg:
Vit

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Underlaget måste vara rent, torrt och bärkraftigt; lösa partiklar (även från gamla färgskikt) avlägsnas med stålborste, spackel eller högtryckstvätt.

Bearbetning:

Spackelmassan är bruksklar och påförs tunt med spackelspade. Vid inbäddning av väv påförs till att börja med första spackelskiktet (ca 2 mm). Tryck sedan in väven med spackelspaden eller med en torr roller och jämna därefter ut överflödigt spackel med spackelspaden. När det första skiktet har härdats appliceras det andra skiktet med spackelspaden.

Den totala tjockleken för inbäddad väv får inte överskrida 4 mm. Djupare ställen ska förspacklas.

Torktid:

Torkningstiden beror på skiktjocklek och väder.

Tunna skikt och torr väderlek: 1 dag
Tjockare skikt, fuktigt väder: flera dagar

Förtunning:

Materialet används som regel oförtunnat. Vid behov kan förtunning ske med KEIM Special-Fixativ.

Främmande medel får inte tillsättas.

Efterföljande behandling:

KEIM Spackel kan målas över med KEIM Purkristalat, om 50 procent KEIM Kristall-Felsit tillsätts i grundstrykningen, samt med alla strykfärdiga silikatbaserade färger.

Förbruk:

Ca 1,5 kg/m² per mm putstjocklek.

Användningsförhållanden:

Från 8 °C luft- och underlagstemperatur och upp till 80 % relativ luftfuktighet.

Används endast vid torrt väder. Bör inte användas i starkt solsken eller på solvärmda underlag. Ytorna ska skyddas mot regn efter applicering. Iakttag försiktighet vid nattfrost.

5. LEVERANSFORM

5 resp. 25 kg spann.

6. FÖRVARING

Förvaras i originalemballage, torrt, frostfritt och beskyddas mot fukt. Hållbarhet 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 12.

Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.



8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Det mineraliska bindemedlet verkar alkaliskt. Ytor som inte ska behandlas ska skyddas väl genom övertäckning. Stänk på bredvidliggande ytor ska lösas upp med mycket vatten och avlägsnas omedelbart. Skydda ögonen och huden mot stänk.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

