



TEKNISKT DATABLAD

# KEIM TURADO

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Turado är en universellt användbar, naturvit fiberarmerad vidhäftningsputs för renovering inom- och utomhus. KEIM Turado motsvarar putsbruk CS II enligt DIN EN 998-1.

## 1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Turado är universellt användbar på mineraliska underlag och gammal puts i putsbruksgrupperna CS II, CS III och CS IV, konsthartsbundna påföringar och puts både inom- och utomhus.

KEIM Turado lämpar sig till putsning och utjämning av bärkraftig gammal puts, dessutom lämpar sig KEIM Turado som putslösning vid uppsättning av armeringsnät (t.ex. med KEIM glasfiberväv) och som vidhäftningsputs på släta betongytor.

KEIM Turado är särskilt lämplig för putsning och filtning.

Lämpar sig inte för elastoplastiska och oljehaltiga underlag.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- Naturvit
- Optimerad till filtning
- Mycket god hållbarhet
- Spänningsfri härdning
- Fiberarmerad

### Materialspecifikationer enligt EN 998-1

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| - Tryckhållfasthet: | CS II (~4 N/mm <sup>2</sup> ) |
| - Kornstorlek:      | ca 1mm                        |
| - Färg:             | Naturvit                      |
| - Vattenupptagning: | W 1 (Enligt EN 998-1)         |

## 4. INSTRUKTIONER

### Underlag:

Kontrollera att underlaget är bärkraftigt. Avlägsna lösa delar från äldre beläggningar för hand eller med högtrycksvätt. Avlägsna ämnen som

försämrar vidhäftningsförmågan, t.ex. rester från gjutolja på betongytan. Jämna sedan ut större ojämnheter med KEIM Turado.

### Bearbetning:

Blanda KEIM Turado (25 kg) med 6,1 till 6,6 l rent vatten med hjälp av en betongvisp till en styv, plastisk och klumpfri konsistens och låt den stå en kort stund. Bearbetningstiden uppgår beroende på väderlek till ca 90 minuter. Blanda aldrig upp redan stelnat material med vatten. Bearbetningen kan göras för hand, med blandarpump eller med putsmaskin.

### Putstjocklek:

Påföres i ett eller flera lager, per lager minst 3 mm, i allt upp till max. 12 mm tjocklek.

### Armering:

För heltäckande eller reparationer appliceras KEIM Turado med ensartad putstjocklek på underlaget och slätas sedan ut. Vid spackling på armeringsnät ska armeringsväven sättas upp i våder. När armeringsnätet är uppsatt i underlagsputs appliceras KEIM Turado fullt täckande vått-i-vätt.

### Slutputs:

Vid användning som slutputs kan det filtas med en svampbräda.

### Förbruk:

Ca 1,35 kg/m<sup>2</sup> per mm putstjocklek.

### Användningsförhållanden:

Skydda den nypåstrukna KEIM Turado mot för snabb torkning och störtregn. Spackla inte vid direkt solljus eller vid stark vind. Under bearbetnings- och torkningsfasen får underlags- och omgivningstemperaturen inte sjunka under 5 °C. Blanda inte med andra produkter. Före applicering av överputsen är torktiden 1 dag per millimeter bruk. Vänta i 10 dagar före målning. Verktygen ska rengöras med vatten.

## 5. LEVERANSFORM

Säck 25 kg. (pall: 42 x 25kg)



### 6. FÖRVARING

Förvaras i originalemballage, torrt, frostfritt och beskyddas mot fukt. Hållbarhet 12 månader.

### 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 170101.

Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.

### 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Kalk och cement verkar alkaliskt i kontakt med vatten. Ytor som inte ska behandlas, i synnerhet glas, keramik, natursten och liknande, bör skyddas genom lämpliga åtgärder. Skydda ögon och hud mot stänk. Intag inte mat eller dricka, samt ingen rökning under arbetet.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

