



TEKNISKT DATABLAD

KEIM UNIVERSALPUTS-FIN

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Universalputs-Fin är en renoverings- och tunnskiktputs på kalkcementbas med div tillsatser och fiberarmering. I kombination med KEIM silikatfärger bildar de ett samspelt puts- och målningsystem.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Som täckputs för renovering och förbättring:

- av fast gammal puts (även syntetisk puts)
 - av fasta tidigare målade ytor (även syntet-målade)
 - inom- och utomhus
 - av sprickor
- Lämpar sig inte för plastoelastiska och förtvålbara underlag.

KEIM Universalputs-Fin har utmärkt maskinbearbetningsförmåga och stabilitet.

KEIM Universalputs-Fin kan struktureras eller filtas.

3. PRODUKTEGENSKAPER

Kornstorlek:	0-0,6mm
Pulverdensitet:	1,2g/cm ³

Materialspecifikationer enligt EN 998-1

- Tryckhållfasthet, efter 28 dagar:	CS III (3,5-7,5 N/mm ²)
- Ånggenomsläpplighet, μ :	ca 8
- Vattenupptagning:	W 2

4. INSTRUKTIONER

Underlaget:

Kraftigt sugande underlag skall vattnas. Vattenförbrukning: 270-290 ml/ kg (motsvarar 5,40 5,85 l/20 kg-säck), blandas med visp eller putsmaskin. Appliceras med minst 4mm och max 8mm skiktjocklek.

Vid uppsättning av väv:

KEIM Universalputs-Fin ca 3-4mm påföres väggen, väven trycks in (10cm överlapp mellan våderna) därefter påföres KEIM Universalputs-Fin, normalt

ca 2mm, så att den totala tjockleken blir minst 6mm. Väven skall ligga i det översta putslaget, och vara helt övertäckt. KEIM Universalputs-Fin kan struktureras eller filtas (vid filtning används först en grövre och sedan en finare svampbräda).

Obs: Blanda materialet enligt rekommendationerna, annars föreligger risk för kraftig hållfasthetsminskning.

Redan härdat material får inte blandas upp på nytt.

Användningsförhållanden:

Luft- och underlagstemperaturen får inte underskrida 5°C under bearbetnings- och torkningsfasen. Får inte appliceras i direkt solsken eller på soluppvärmda underlag.

Puttsade ytor skall under och efter bearbetning skyddas mot direkt sol, vind och regn.

Efterbehandling:

Det färska putsskiktet skall skyddas mot för snabb uttorkning och eventuellt sprutas med vatten efter strukturering eller filtning och hållas fuktig under två dygn. Invändiga utrymmen skall värmas försiktigt, då de hydrauliska härdningsreaktionerna kan störas vid för snabb uppvärmning.

Ytbeläggning:

Samtliga KEIM målningsystem för inom- och utomhus bruk lämpar sig för applicering. Över målningsbar efter 10 dygn. Minsta skiktjocklek vid målning med KEIM Purkristalat: 5 mm.

Om avslutning med extra tunnputsager, skall putsen på ett icke sugande underlag vara helt genomhärdat först.

Nödvändiga förarbeten utomhus:

Avlutning med KEIM Etsvätska, förtunnad 1:3 med vatten, därefter avsköljning med rent vatten.

Förbruk:

ca 1,2 kg/m² per mm putstjocklek

Rengöring av verktyg:

Med vatten snarast efter användning.



5. LEVERANSFORM

Säck 20 kg. (pall: 36 x 20kg)

6. FÖRVARING

Torrt, svalt, men frostfritt och skyddat mot fukt i originalförpackning ca 12 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 17 01 01.

Endast helt tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Kalk och cement verkar alkaliskt tillsammans med vatten. Ytor som inte skall behandlas, t ex glas, natursten, keramik, trä osv., skyddas på lämpligt sätt. Ögon och hud skyddas mot stänk. Förvara produkten oåtkomlig för barn. Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

