

STS 1-SPECIAL

1. PRODUKTBESKRIVNING

Starkt alkaliskt rengöringsmedel för borttagning av gammal färg på betonghus. Tixotropisk. Vanlig sköljning skadar inte kitt eller glas och inte heller rötterna på växter, gräs eller träd. Ren STS 1 Special bör inte torka in på glas. Biologiskt nedbrytbar. Torr STS löses upp och spolats bort med rent vatten.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna Specialprodukt för färgborttagning på murverk. Löser oljefärg och de flesta plastbaserade betongfärger. Kan även användas på trähus för borttagning av plastfärg. Neutralisering måste då göras på samma sätt som vid användning av STS 1. Neutralisering på murverk är inte nödvändigt efter ordentlig avsköljning med vatten. STS 1 Special är i första hand utvecklat för användning i kombination med Keim silikatfärger. Eventuella saltbildningar sker i form av pottaska som också finns i Keimfärgernas bindemedel.

3. PRODUKTEGENSKAPER

Tixotropisk. Vanlig sköljning skadar inte kitt och glas, och inte heller rötter på växter, gräs eller träd. Ren STS 1 Special bör inte torka in på glas. Biologiskt nedbrytbar. Torr STS löses upp och spolats bort med rent vatten.

4. INSTRUKTIONER

Testa alltid först på en eller flera provytor (10 x 15 cm). På hus rekommenderar vi att göra prov på alla väggar som ska behandlas. Planera utifrån testresultatet verkningstid och förbrukning.

Rör om ordentligt före användning.

Appliceras med bred, platt pensel, t.ex. en betspensel med konstfiberborst. Lämpar sig till högtryckssprutning. Använd pump av rostfritt stål. Slangar med invändig nylonbeläggning. Munstycke med öppning 036, 40 - 50° spridning.

För mer information angående sprutning, kontrakta leverantören.

STS läggs på i en fyllig, mycket tjock hinna. Kemikalielagret ska vara tjockare än det färglager som ska tas bort och alltid så tjockt att färgen inte syns igenom STS-lagret. Partier med för tunna lager kommer att framstå som ljusa fält efter ett par timmar. Lägg ett nytt STS-lager på dessa fält ovanpå det gamla.

Verkningstid:

Från 30 min. till 30 tim. beroende på typ av målarfärg och tjocklek. Lägg t.ex. på STS 1 Special på kvällen och låt det verka till dagen efter. Målarfärgen är färdigupplöst när du lätt kan skrapa in till underlaget. Börja inte ta bort färgen för tidigt.

Vid stark sol eller vind kan den upplösta målarfärgen torka. Duscha i så fall ytan lätt med vatten. Kemikalierna återaktiveras och verkningstiden förlängs.

Om den applicerade ytan har hunnit torka före borttagningen kan det vara bra att fukta ytan ordentligt och sedan vänta 20 till 30 minuter innan man börjar med själva borttagningen.

På hus där ålders- och hårdhetsskillnaden är stor mellan de olika färglagren kan det yttersta lagret lösa sig så fort att det börjar glida utanpå de undre lagren. Då kan STS 1 Special förlora fästet mot väggen. (Se provyta). Om detta händer, gör du följande: Stryk på STS 1 Special i ett tunt lager och låt det sätta sig. Lägg därefter STS 1 Special i önskad tjocklek utanpå detta lager.

Upplöst färg tas bort med rent kallt eller varmt vatten, t.ex. trädgårdsslang eller handdusch och ev. en skurborste. På stora ytor är en högtryckstvätt mest effektivt. Tvätta bort målarfärgen nedifrån och upp. Så länge som det finns rester av olja och färg kommer ytan att skumma när den spolats med vatten. Skölj tills skummandet upphör. Vid arbete med högtryckstvätten på större ytor kan det i vissa fall



löna sig att tvätta i fält uppifrån och ned.

Behov av upprepad behandling kan förekomma.

Förbruk:

Förbrukning: 1 – 3 m²/l.

Verktysrengöring:

Rengörs med varmt vatten.

Främmande tillsatser:

För att bibehålla produktens särskilda egenskaper får inga andra ämnen tillsättas.

5. LEVERANSFORM

Burk om 20 l.

6. FÖRVARING

I försluten burk på torrt, kyligt, men frostfritt ställe.
Hållbart ca 8 månader.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 21.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Färgen har etsande egenskaper. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIMfråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.