

# STS 7M

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

Lösningssmedelsbaserat rengöringsmedel för borttagning av gammal målarfärg på mineraliska ytor som murbruk, puts, betong och tegel samt träytor där vattensköljning är svårt. Tar effektivt bort målarfärg från metallytor.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är lämplig för färgborttagning inomhus eller när det ställs särskilda miljökrav både inomhus och utomhus. Speciellt lämplig för borttagning av plastfärger, t.ex. akryl- eller latexfärger. Produkten är nästintill luktfri.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

Tixotropisk. Skadar inte rötter på växter, gräs eller träd. Om STS 7 M torkar under varma dagar kan ett nytt lager läggas och följas av en lätt avsköljning.

## 4. INSTRUKTIONER

STS 7 M omrörs ordentligt före användning. Testa alltid på en provyta först. Testet måste utföras på flera ställen (varje provyta på ca 10 x 15 cm). Detta bör göras på alla väggar om det är ett hus som ska rengöras. För att få ett bra resultat vid användning av pensel föreslår vi en platt pensel med naturborst. Vissa konstfiberpenslar kan påverkas av STS 7 M och bli förstörda. STS 7 M lämpar sig för högtryckssprutning. Munstycke med öppning 021" – 031", och spridningsvinkel på 40–50°.

För mer information, kontakta din leverantör.

STS 7 M läggs på i ett mycket tjockt lager under utprovningsen. Lagret med färgborttagning bör vara tjockare än det lager som ska tas bort. Om lagret med färgborttagning inte är tillräckligt tjockt kommer dessa områden att bli ljusare. Lägg på mer STS 7 M på dessa fält om nödvändigt.

### Verkningstid:

Från 30 min. till 30 tim. beroende på typ av målarfärg och färglagrets tjocklek. Det är vanligt att lägga på STS 7 M på kvällen och låt det sitta till nästa dag. Produkten får ej torka in. Målarfärgen är helt upplöst när du lätt kan skrapa ned till underlaget. Börja inte borttagningen för tidigt.

I vissa fall kan du behöva lägga på STS 7 M flera gånger eftersom de yttersta färglagren sväller ut från ytan och skapar ett avstånd mellan STS 7 M och färgen under.

Ett alternativ kan vara att täcka över kemikalien med plast för att minska effekten av svällningen. Detta ger ökad verkningstid och effekt.

Vid upprepad behandling ska underlaget vara helt torrt. Upplöst färg kan tas bort med en skrapa, borste kombinerat med 40 – 90°C varmt vatten. Vid tvätt börja nedifrån och arbeta uppåt.

### Förbruk:

Förbrukning: 1 – 3 m<sup>2</sup>/l.

### Verktögsrengöring:

Rengörs med varmt vatten.

### Främmande tillsatser:

För att bibehålla produktens särskilda egenskaper får inga andra ämnen tillsättas.

## 5. LEVERANSFORM

Burk om 20 l.

## 6. FÖRVARING

I försluten burk på torrt, kyligt, men frostfritt ställe.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 21.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.



### 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIMfråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.